



FILM ESTENSIBILE
STRETCH FILM BASIC

Caratteristiche fisico/meccaniche <i>Physical/mechanical characteristic</i>					
		Valore <i>Value</i>	u.m.	Norma <i>Norm</i>	Tolleranza <i>Tolerance</i>
Materia Prima <i>Raw Material</i>		LLDPE			
Larghezza <i>Width</i>		500	Mm		± 2%
Spessore <i>Thickness</i>		23	μ		± 1 μ
Carico a Rottura <i>Tensile Strength at break</i>	MD	32	N/mm ²	ASTM D 882	±10%
	TD	20	N/mm ²		
Carico di Snervamento <i>Tensile Stress at Yield</i>	MD	7,3	N/mm ²	ASTM D 882	±10%
	TD	7	N/mm ²		
Allungamento a Rottura <i>Elongation at Break</i>	MD	490	%	ASTM D 882	±10%
	TD	710	%		
Resistenza All'Urto <i>Darto Drop Test</i>		75	g	ASTM D 1709 Procedimento A Process A	±10%

I metodi di misura sono disponibili a richiesta – *Test methods are available on request*

Tutti i dati sono riferiti alle seguenti condizioni di prova: Temperatura 23±2°C Umidità rel : 50±5%
All data refer to the following test conditions: Temperature 23±2°C Humidity rel : 50±5%

Colori disponibili <i>Tape color</i>	Trasparente/Clear Bianco/White Nero/Black
---	---

Garanzia Guarantee	Il prodotto e la sua funzionalità sono garantiti per un periodo di 6 mesi dalla data di consegna <i>The product and its functionality is guarantee for a period of 6 months from delivery date</i>
---	---